

# greenteQ Dichtungsband 300

Das greenteQ Dichtungsband 300 ist ein schlagregendichtes aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion imprägniertes Dichtungsband für Anschlussfugen.

## Eigenschaften:

- a. Fensterbau (schlagregensichere Anschlussfugen, thermische Abdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk, Profilkopplungen, Hinterfüllung, Verleistungen)
  - b. Fassadentechnik (Auflage für Ortbeton / Betonierung, Schalungsanschluss bei Betonierung)
  - c. Innenausbau (leichte Trennwände, Entkoppelung von Doppelböden)
  - d. Steildach (Dachflächenfenster, Dachpfannenabdichtung, First/Grat/Kehle/Gaube)
- Schlagregendichtheit (EN 1027)  $\leq 300$  Pa  
(entspricht der BG 2-Forderung für Schlagregendichtheit in der DIN 18542)

## Produktabbildung:



## Technische Daten:

	NORM	KLASSIFIZIERUNG
Farbe		anthrazit
Brandverhalten	DIN 4102, Teil 1	B2 (ift Rosenheim)
Temperaturbeständigkeit		-20°C bis +60°C
Fugendurchlasskoeffizient	DIN EN 1026	$a_n < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m}^3 \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$
Schlagregendichtheit von Fugen	DIN EN 1027	$\geq 300$ Pa
sd-Wert	DIN EN ISO 12572	$\leq 0,5$ m
Lagerstabilität		ca. 18 Monate ab Produktionsdatum

Bezeichnung	Fugenbreite	VE	VBH-Artikelnummer
10 / 2	2 mm	375,0 m	180.020 / 0031
15 / 2-3	2 - 3 mm	250,0 m	180.020 / 0032
15 / 3-5	3 - 5 mm	200,0 m	180.020 / 0033
15 / 4-7	4 - 7 mm	160,0 m	180.020 / 0034
20 / 6-10	6 - 10 mm	84,0 m	180.020 / 0035
20 / 8-13	8 - 13 mm	64,5 m	180.020 / 0036

## Verarbeitung:

Bitte beachten Sie die Montageanleitung, die jedem Karton beiliegt.

## Reinigung:

Hautreinigung mit Wasser und Seife.

## PRODUKTDATENBLATT

greenteQ

FOLIEN UND BÄNDER - Dichtungsband 300

Stand 07/2011 | www.vbh.de

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.

# Q Dichtungsband 300

Das greenteQ Dichtungsband 300 ist ein schlagregendichtes aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion imprägniertes Dichtungsband für Anschlussfugen.

## Sicherheitshinweise:



Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein gefährlicher Arbeitsstoff im Sinne des Chemikaliengesetzes bzw. vergleichbarer EG-Richtlinien.

## Lieferform:



Vorkomprimiert, auf Rollen, einseitig selbstklebend  
(Rollenlängen: dickenabhängig, Breiten: ab 10 mm)

## Entsorgung:



Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

## Allgemeine Hinweise:



**Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.**