

FARROX QUATTRO

Vorteile

- Versiegelung schützt vor äußeren Einflüssen - Behandeltes Material ist dauerhaft geschützt gegen Korrosion, Stöße, Schläge, Witterung, Salz
- Spart wertvolle Arbeitszeit - mühseliges Entrosten und mehrfaches Lackieren entfällt
- Hochwertiger & langlebiger Rostschutz durch LCI-Technologie - Rostschutz mit dem gewissen Extra
- Dauerhafter Schutz vor Korrosion
- Ausgezeichnete Haftung
- Schnelltrocknend mit guten Verlauf
- Variable Breitstrahldüse für horizontale oder vertikale Lackierung und breites, sauberes Sprühbild
- Haftet auf nahezu allen Untergründen, z. B. Eisen, blanken und verzinkten Stahlblechen, Kupfer, Messing, Aluminium und auch direkt auf festsitzendem Restrost oder Altanstrichen. Kann auch auf Holz, Stein, GFK oder Glas lackiert werden.
- Reduziert Material- & Arbeitskosten durch 4in1-Prinzip
- Durch Hammerschlageffekt werden kleine Unebenheiten in der Oberfläche ausgeglichen
- Korrosionsschützend mit hoher Elastizität sowie Deck- und Füllkraft
- Stoß- und schlagfest nach Durchtrocknung
- Wetterbeständig und wasserfest
- Ausgezeichnet haftfähig, UV-beständig und vergilbungsfrei



Anwendungsbereich

- Gartenzäune, Tore, Geländer, Torschaniere, Stahlträger, Fahrzeuginstandhaltung (Träger, Öl- / Unterbodenwanne, Achsen, Kardanwelle, Aufhängung), Flansche, Rohrleitungen, Haus- & Hofgeräte, Container, landwirtschaftliche Geräte (Greifschaufel, Ballenzange, Silogabel, Eggen, Schwader, Kabineneinstiege uvm.

Verarbeitung

Lose Bestandteile auf trockenen, rostigen Metallflächen vorab mit Drahtbürste entfernen. Glatte, blanke Metalloberflächen evtl. vorher leicht anschleifen. Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und ca. 3 Minuten gut schütteln. An unauffälliger Stelle Probesprühung und Lackverträglichkeit testen. Nicht zu lackierende Flächen abkleben. In mehreren dünnen Schichten aus ca. 25 cm aufsprühen. Nicht auf Kunstharzlacke sprühen. Tipps zum Spraylackieren: Um das zu besprühende Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen, nicht zu lackierende Flächen vorher abkleben.

Verarbeitungshinweis:
Bei der Lackierung von kleinen Flächen kann ein Karton als Schablone eingesetzt werden. Hierzu ein Loch, das etwas größer als die zu lackierende Stelle ist, in den Karton schneiden. Diesen ca. 1-2 cm über die zu besprühende Fläche halten und aufsprühen. Bei dieser Methode wird ein Teil des Sprühnebels abgefangen.

Kennzeichnung



Hinweis

- LCI = Liquid Corrosion Inhibitor, flüssiger Korrosions-Hemmstoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe	VE
8000209010	FARROX Quattro	500 ml	reinweiß	12 St.
8000202011	FARROX Quattro	500 ml	tieforange	12 St.
8000207016	FARROX Quattro	500 ml	anthrazitgrau	12 St.
8000209005	FARROX Quattro	500 ml	tiefschwarz	12 St.